

## Materiaaleigenschappentabel

# TRESPA® TOPLAB®BASE

Decoratief compact HPL-materiaal volgens EN 438-4:2005 met een dikte van 6 mm (± 1/4 in) of meer voor interieuroepassingen. De platen bestaan uit lagen van op hout gebaseerde vezels (papier en/of hout) die geïmpregneerd worden met thermohardende harsen en een oppervlaktelaag (oppervlaktelagen) aan een of twee zijden met decoratieve kleuren of dessins. De oppervlaktelagen worden geïmpregneerd met harsen op melaminebasis. Deze componenten zijn aan elkaar gebonden door gelijktijdig gebruik van warmte (≥ 150° C / ≥ 302° F) en hoge specifieke druk (> 7 MPa) om een homogeen, poriënvrij materiaal met verhoogde dichtheid en geïntegreerd decoratief oppervlak te verkrijgen. Ze zijn verkrijgbaar in een standaard kwaliteit (EDS; niet leverbaar in alle regio's wereldwijd) en een brandvertragende kwaliteit (EDF).

Eigenschappen	Testmethode	Eigenschap of kenmerk	Eenheid	Resultaat <sup>Ⓐ</sup> <sup>Ⓑ</sup>	
				Klasse: CGS (Toplab <sup>®</sup> BASE)	Klasse: CGF (Toplab <sup>®</sup> BASE FR)
				Norm: EN 438-4	Norm: EN 438-4
				Kleur/decor: Allemaal <sup>Ⓒ</sup>	Kleur/decor: Allemaal <sup>Ⓒ</sup>
Kwaliteit van het oppervlak					
Kwaliteit van het oppervlak	EN 438-2 : 4	Vlekken, vuil, gelijkaardige oppervlaktebeschadigingen	mm <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> in <sup>2</sup> /ft <sup>2</sup>	≤ 1 ≤ 0,0001	
		Vezels, haren en krassen	mm/m <sup>2</sup> in/ft <sup>2</sup>	≤ 10 ≤ 0,036	
Dimensionele toleranties					
Dimensionele toleranties	EN 438-2 : 5	Dikte	mm     in	6,0 ≤ t < 8,0: +/- 0,40	
				8,0 ≤ t < 12,0: +/- 0,50	
				12,0 ≤ t < 16,0: +/- 0,60	
				16,0 ≤ t < 20,0: +/- 0,70	
				20,0 ≤ t ≤ 25,0: +/- 0,80	
				0.2362 ≤ t < 0.3150 : +/- 0.0157 0.3150 ≤ t < 0.4724 : +/- 0.0197 0.4724 ≤ t < 0.6299 : +/- 0.0236 0.6299 ≤ t < 0.7874 : +/- 0.0275 0.7874 ≤ t ≤ 0.9842 : +/- 0.0315	
EN 438-2 : 9	Vlakheid	mm/m in/ft	≤ 2 ≤ 0.024		
EN 438-2 : 6	Lengte en breedte	mm in	+ 5 / - 0 + 0.1968 / - 0		
EN 438-2 : 7	Rechtheid van zijden	mm/m in/ft	≤ 1 ≤ 0.012		
Trespa standaard	Haaksheid	mm in	2550 x 1860 = max. verschil tussen diagonalen (x-y) = 4 3050 x 1530 = max. verschil tussen diagonalen (x-y) = 4 100.39 x 73.23 = max. verschil tussen diagonalen (x-y) = 0.1575 120.08 x 60.24 = max. verschil tussen diagonalen (x-y) = 0.1575		
Fysieke eigenschappen					
Bestendigheid tegen oppervlakteslijtage	EN 438-2 : 10	Slijtvastheid - omwentelingen (min)	Initieel punt Slijtwaarde	≥ 150 ≥ 350	
Stootvastheid door grote kogel	EN 438-2 : 21	Indruk diameter - 6 ≤ t mm bij valhoogte 1,8 m	mm	≤ 10	
Krasbestendigheid	EN 438-2 : 25	Kracht	Klasse (min)	≥ 3	
Weerstand tegen droge warmte (160°C/320°F)	EN 438-2 : 16	Uiterlijk	Klasse (min)	≥ 4	
Weerstand tegen vochtige warmte (100°C/212°F)	EN 12721	Uiterlijk	Klasse (min)	≥ 4	
Weerstand tegen onderdompeling in kokend water	EN 438-2 : 12	Massatoename (% max) Toename in dikte (% max) Uiterlijk	t ≥ 6 mm t ≥ 6 mm Klasse (min)	≤ 1 ≤ 1 ≥ 4	
Dimensiestabiliteit bij verhoogde temperatuur	EN 438-2 : 17	Cumulatieve dimensieverandering	Lengterichting % Breedterichting %	≤ 0,30 ≤ 0,60	
Gevoeligheid voor vlekvorming	EN 438-2 : 26	Uiterlijk - Klasse (min)	Groep 1 & 2 Groep 3	5 4	
Lichtechtheid (xenonbooglicht)	EN 438-2 : 27	Contrast (wolschaal)	ASTM G53-91 (314-400nm)	≥ 6	
Bestendigheid tegen waterdamp	EN 438-2 : 14	Uiterlijk	Klasse (min)	≥ 4	
Weerstand tegen verbranding door sigaretten	EN 438-2 : 30	Uiterlijk	Klasse (min)	≥ 3	
Bestendigheid tegen haarscheuren	EN 438-2 : 24	Uiterlijk	Klasse (min)	≥ 4	
Elasticiteitsmodulus	EN ISO 178	Spanning	MPa	≥ 9000	
Buigsterkte	EN ISO 178	Spanning	MPa	≥ 100	
Treksterkte	EN ISO 527-2	Spanning	MPa	≥ 70	
Dichtheid	EN ISO 1183	Dichtheid	g/cm <sup>3</sup>	≥ 1,35	
Schroef-uitrekwaarde	ISO 13894-1	Uitreksterkte	N	6 mm : ≥ 2000 8 mm : ≥ 3000 ≥ 10 mm : ≥ 4000	
Brandgedrag					
Europa					
Reactie bij brand	EN 13501-1	Classificatie t ≥ 6 mm / 0.2362 in	Euroklasse	D-s2, d0	B-s2, d0
		Classificatie t ≥ 8 mm / 0.3150 in (metalen frame)	Euroklasse		B-s1, d0
Noord-Amerika					
Brandeigenschappen materiaaloppervlak <sup>Ⓓ</sup>	ASTM E84/UL 723	Classificatie	Klasse	B	A
		Vlamuitbreiding	FSI	26-75	0-25
		Rookontwikkeling	SDI	0-450	0-450
Andere eigenschappen					
Vrijkomen van formaldehyde	EN 717-2	Classificatie	Klasse		E1

<sup>Ⓐ</sup> Vanwege de conversie vanaf metrische waarden, gelden de waarden voor de VS bij benadering.

<sup>Ⓑ</sup> Alle gegevens zijn van toepassing op de producten zoals vermeld in het standaard leveringsprogramma van Trespa® Toplab<sup>®</sup>BASE.

<sup>Ⓒ</sup> Resultaten van laboratoriumtesten zijn niet bedoeld voor het weergeven van gevaren die eventueel aanwezig kunnen zijn onder daadwerkelijke brandomstandigheden.

TRESPA®

Ga naar [www.trespa.info](http://www.trespa.info) voor de meest recente versie van dit document.